

## DATA SHEET

## / KRAFT BAGS

### PAPER QUALITY AB

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

UNE / EN / ISO - 536	GRAMMAGE	g/m <sup>2</sup>	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
UNE / EN / ISO- 287	Moisture	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	+/- 1,5
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch MD	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch CD	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength MD	m	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength CD	m	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Tensile Index MD	Nm/g	54	54	59	59	59	59	59	59	59	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Tensile Index CD	Nm/g	23	23	25	25	25	25	25	25	25	-10%
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 T	g/m <sup>2</sup>	25	25	25	25	25	25	25	25	25	MAX. 40
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 B	g/m <sup>2</sup>	25	25	25	25	25	25	25	25	25	MAX. 40
EN / ISO – 2758	Burst Index	kPa m <sup>2</sup> /g	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	Indicative
UNE / ISO 5636-5	Gurley (air resistance)	S	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Indicative



UNE / EN / ISO - 20187	SAMPLE CONDITIONING	
	Relative humidity	50 +/- 2 %
	Temperature	23 +/- 1°C

MD: Machine Direction  
CD: Cross Direction  
T: Top  
B: Bottom

OBSERVATIOS: For the other grammages of the nominals ones indicated in the table, values of the grammages immediately below shall be applied  
Grammage tolerance  $\pm 4\%$  to 100 g/m<sup>2</sup>,  $\pm 3\%$  to 200 g/m<sup>2</sup>

**SEDE CENTRAL**  
Avenida Diagonal 403 6to.3  
08008 Barcelona  
T. +34 933 042 860  
alier@aliersa.com

**FÁBRICA DE PAPEL**  
Km. 10 de la carretera N-230  
de Lleida al Valle de Arán  
25124 Rosselló (Lleida)  
T. +34 973 732 705  
alierlle@aliersa.com