

DATA SHEET

/ SEMI EXTENSIBLE SACK



PAPER QUALITY SS							
TECHNICAL CHARACTERISTICS							
UNE / EN / ISO - 536	GRAMMAGE	g/m ²	70	80	90	90	
UNE / EN / ISO- 287	Moisture	%	7,5	7,5	7,5	7,5	+/- 1,5
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch MD	%	6,5	6,5	6,5	6,5	-15%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch CD	%	9,0	9,0	9,0	9,0	-15%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength MD	m	5.500	5.500	5.500	5.500	-15%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength CD	m	4.500	4.500	4.500	4.500	-15%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	TEA Index MD	J/g	2,00	2,00	2,00	2,00	-15%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	TEA Index CD	J/g	2,50	2,50	2,50	2,50	-15%
UNE / EN - 21974	Tear Index MD	mN m ² /g	12,5	12,5	12,5	12,5	indicative
UNE / EN - 21974	Tear Index CD	mN m ² /g	12,5	12,5	12,5	12,5	indicative
EN / ISO - 2758	Burst Index	kPa m ² /g	4,7	4,7	4,7	4,7	indicative
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 T	g/m ²	25	25	25	25	MAX. 40
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 B	g/m ²	25	25	25	25	MAX. 40
UNE / ISO 5636-5	Gurley (air resistance)	S	24	26	28	30	indicative
T815 om-01	Slide angle Top	°	22	22	22	22	-15%

UNE / EN / ISO - 20187	SAMPLE CONDITIONING	
	Relative humidity	50 +/- 2 %
	Temperature	23 +/- 1°C

MD: Machine Direction
CD: Cross Direction
T: Top
B: Bottom

OBSERVATIOS: For the other grammages of the nominals ones indicated in the table, values of the grammages immediately below shall be applied
Grammage tolerance ± 4% to 100 g/m², ± 3% to 200 g/m²

SEDE CENTRAL
Avenida Diagonal 403 6to.3
08008 Barcelona
T. +34 933 042 860
alier@aliersa.com

FÁBRICA DE PAPEL
Km. 10 de la carretera N-230
de Lleida al Valle de Arán
25124 Rosselló (Lleida)
T. +34 973 732 705
alierlle@aliersa.com