

DATA SHEET

/ ECOKRAFT SACK

PAPER QUALITY ES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

UNE / EN / ISO - 536	GRAMMAGE	g/m ²	70	75	80	85	90	100	
UNE / EN / ISO- 287	Moisture	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	+/- 1,5
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch MD	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Stretch CD	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength MD	m	9.000	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Lenght strength CD	m	4.000	4.000	3.900	3.900	3.700	3.700	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Tensile Index MD	Nm/g	88	88	86	86	86	86	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	Tensile Index CD	Nm/g	39	39	38	38	36	36	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	TEA Index MD	J/g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	-10%
UNE / EN / ISO - 1924 / 2	TEA Index CD	J/g	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-10%
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 T	g/m ²	30	30	30	30	30	30	MAX. 40
UNE / EN / ISO – 535	Cobb 60 B	g/m ²	30	30	30	30	30	30	MAX. 40
EN / ISO – 2758	Burst Index	kPa m ² /g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	Indicativo
UNE / ISO 5636-5	Gurley (air resistance)	S	35	40	40	45	45	50	Indicativo

UNE / EN / ISO - 20187

SAMPLE CONDITIONING

Relative humidity

50 +/- 2 %

Temperature

23 +/- 1°C

MD: Machine Direction

CD: Cross Direction

T: Top

B: Bottom

OBSERVATIONS:

For the other grammages of the nominals ones indicated in the table, values of the grammages immediately below shall be applied

Grammage tolerance $\pm 4\%$ to 100 g/m², $\pm 3\%$ to 200 g/m²

SEDE CENTRAL

Avenida Diagonal 403 6to.3
08008 Barcelona
T. +34 933 042 860
alier@aliersa.com

FÁBRICA DE PAPEL

Km. 10 de la carretera N-230
de Lleida al Valle de Arán
25124 Rosselló (Lleida)
T. +34 973 732 705
alierlle@aliersa.com

