

DATA SHEET

/ SEMI EXTENSIBLE SACK

PAPER QUALITY SS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

| UNE / EN / ISO - 536 | GRAMMAGE | g/m ² | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| UNE / EN / ISO- 287 | Moisture | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | +/- 1,5 |
| UNE / EN / ISO - 1924 / 2 | Stretch MD | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -15% |
| UNE / EN / ISO - 1924 / 2 | Stretch CD | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | -15% |
| UNE / EN / ISO - 1924 / 2 | Lenght strength MD | m | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | -15% |
| UNE / EN / ISO - 1924 / 2 | Lenght strength CD | m | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | -15% |
| UNE / EN / ISO - 1924 / 2 | TEA Index MD | J/g | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -15% |
| UNE / EN / ISO - 1924 / 2 | TEA Index CD | J/g | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | -15% |
| UNE / EN – 21974 | Tear Index MD | mN m ² /g | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | indicativo |
| UNE / EN – 21974 | Tear Index CD | mN m ² /g | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | indicativo |
| EN / ISO – 2758 | Burst Index | kPa m ² /g | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | indicativo |
| UNE / EN / ISO – 535 | Cobb 60 T | g/m ² | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | MAX. 40 |
| UNE / EN / ISO – 535 | Cobb 60 B | g/m ² | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | MAX. 40 |
| UNE / ISO 5636-5 | Gurley (air resistance) | S | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | indicativo |
| T815 om-01 | Slide angle Top | ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -15% |

UNE / EN / ISO - 20187

SAMPLE CONDITIONING

Relative humidity

50 +/- 2 %

Temperature

23 +/- 1°C

MD: Machine Direction

CD: Cross Direction

T: Top

B: Bottom

OBSERVATIONS:

For the other grammages of the nominals ones indicated in the table, values of the grammages immediately below shall be applied
Grammage tolerance ± 4% to 100 g/m², ± 3% to 200 g/m²



SEDE CENTRAL

Avenida Diagonal 403 6to.3
08008 Barcelona
T. +34 933 042 860
alier@aliersa.com

FÁBRICA DE PAPEL

Km. 10 de la carretera N-230
de Lleida al Valle de Arán
25124 Rosselló (Lleida)
T. +34 973 732 705
alierlle@aliersa.com